

EMFIPARQUET PRO PLUS

POPIS

EMFIPARQUET PRO PLUS je jednozložkové elastické lepidlo, ktoré v reakcii so vzdušnou vlhkosťou vytvára trvalú a elastickú hmotu s vysokou lepiivosťou.

EMFIPARQUET PRO PLUS neobsahuje izokyanáty a ani silikóny.

EMFIPARQUET PRO PLUS spĺňa požiadavky normy NF EN 14293 a je certifikovaný FCBA (french Wood and Furniture Technical Centre) na lepenie drevených parketových podláh, ktoré sú vyrobené v súlade so štandardami NF B 54-008 a lepené v súlade so štandardami NF P 63-202 (DTU 51.2):

- certifikát n° 07/CTBA-IBC/PHY/91 (masívny dub do veľkosti 15x160 mm)
- certifikát n° FCBA.IBC.342.371-ChD-N°2010.076.337 (masívny dub do veľkosti 20x180 mm)

Klasifikácia EMICODE EC1-R garantuje veľmi nízke emisie VOC alebo rozpúšťadiel (menej ako 500µg/m³ meraná po 10 dňoch).

POUŽITIE

EMFIPARQUET PRO PLUS je špeciálne navrhnuté pre lepenie všetkých typov drevených parketových podláh dokonca aj veľkých rozmerov (do 20x180 mm).

Pri masívnych drevených parketách veľkých rozmerov (dlhých, širokých, hrubých) treba klásť dôraz na zabezpečenie dôkladného kontaktu medzi lepidlom a parketami. Preto je nutné aplikovať väčšie množstvo lepidla a následne plochu zaťažiť až do úplnej polymerizácie lepidla.

Lepidlo má výbornú príľnavosť aj bez primeru na väčšinu povrchov ako napr. drevo, vode odolná drevotrieska, betón alebo anhydritové podklady, dlažbu, kameň.

Aplikácia je jednoduchá a lepidlo nie je agresívne na lak.

EMFIPARQUET PRO PLUS po polymerizácii zostáva pružné a tým výrazne zlepšuje akustický komfort parketovej podlahy.

EMFIPARQUET PRO PLUS je vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči teplote a vlhkosti vhodné aj na pokládku parkiet v obtiažnych podmienkach (podlahové vykúvanie, kúpelne, ...). Pri podlahovom kúrení musí byť lepidlo aplikované celoplošne. Takto je vhodné pre masívne parkety až 15mm hrúbky a 160mm šírky a pre plávajúce podlahy šírky až 320 mm.

EMFIPARQUET PRO PLUS je vhodné aj pre použitie s reverzibilnými klimatizačnými jednotkami (podlahové kúrenie aj chladenie), samozrejme ak to garantuje pre parkety aj ich výrobca.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	thixotropna pasta
Farba	slabo žltá
Viskozita pri 23°C	Brookfield RVT/hrot 7/5rpm: 230 000±50 000mPa.s
Hustota pri 20°C	1,70±0,05
Aplikačná teplota	15 až 35°C
Počiatok tuhnutia povrchu pri 23°C a 50% HR	50 až 80min*
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% HR	3 mm/24h
Konečná tvrdosť A (ISO 868- 3s)	cca 70
Teplotná odolnosť spoja	-40 až +90°C
Odolnosť kyselinám a zásadám	mierna
Špecifické údaje	Otvorený čas pri 23°C a 50%RH: 40min* Odolnosť pri pretrhnutí (DIN 281): cca 11daN/cm ² Vode odolnosť: výborná

* táto doba je kratšia pri vyššej teplote a vlhkosti.

Preto je potrebné zabezpečiť, aby pokladka parkiet nikdy nepresiahla otvorenú dobu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k defektom pri lepení.

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C, alebo keď relatívna vlhkosť presiahne 65%.

V prípade potreby miestnosti vykurujte prípadne vetrajte.

Povrch podkladu musí byť rovný (max. tolerancia 5 mm na 2 m)

Vlhkosť drevených podláh by mala byť medzi 7 až 11%.

Vlhkosť povrchu: <3% (<0,5% pre anhydridové potery).

Anhydridový poter je potrebné pred prácou obrúsiť.

Podlahové kúrenie musí byť vypnuté 48 hodín pred lepením. Po 7dňoch (od lepenia) je možné postupne spustiť podlahové kúrenie.

Pri obtiažnych podkladoch (kontaktujte nás) naaplikujte na povrch pred pokládkou epoxy primer EMFIPRIM EPOXY, alebo pred niveláciou P3 samonivelačnými hmotami.

Aplikácia:

Vhodnou špachtlou rovnomerne rozotrite lepidlo. Parkety pokladajte do vlhkého lepidla.

Zkontrolujte, či po položení parkety zostáva lepidlo na celej jej spodnej ploche.

Dodržiujte medzeru 10 až 20 mm od stien.

Podlaha je pocôdzna po 12 hodinách.

Pred brúsením, nechajte schnúť najmenej 48 hodín.

Korkové alebo drevovláknité dosky:

Lepidlo je vhodné aj pre použite na tieto materiály.

Na urýchlenie vytvrdzovania je vhodné navlhčiť spodnú stranu materiálov vodnou hmlou (20 g/m²).



Čistenie:

Nástroje môžu byť očistené pomocou EMFINET 683, EMFICLEAN AL handričkou ešte pred vytvrdnutím lepidla.

Po vytvrdnutí je možné len mechanické očistenie.

SPOTREBA

800- 1200 g/m² v závislosti od podkladu (stierky B3, B11 alebo TKB 16)

1200 – 1500 g/m² (stierka TKB 16) pre masívne parkety veľkých rozmerov.

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

6 kg hliníkové sáčky laminované polyetylénom

- 1 ks v kartóne
- 3 ks v plastovom vedre
-

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným centrom.