



ARDEX P 51

Propojovací přednátěrová disperze

Na podlahy, stěny a stropy

Bezpečný přednátěr
s širokou oblastí použití

Penetrace, propojovací můstek a uzávěr pórů
s účinkem, omezujícím průnik vody

Při stěrkování zabraňuje výstupu vzduchových
bublin z podkladu

Bez rozpouštědel

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX P 51

propojovací přednátěrová disperze

Použití:

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití !

Penetrace, přednátěr, propojovací můstek a uzávěr pórů, omezující průnik vody.

K provázání sprašujících povrchů podkladů, např. broušených, savých anhydritových a litých anhydritových potěrů, k penetraci cementových potěrů pro aplikaci stěrkových, vyrovnávacích a nivelizačních hmot.

Jako propojovací můstek na hladkých betonech, obzvlášť hutněných potěrech a dřevotřískových deskách před aplikací stěrkových a vyrovnávacích hmot.

Jako propojovací můstek na zušlechtěné anhydritové potěry, terrazo, pískovec a dlažby před aplikací hmoty ARDEX K 15 NOVÝ.

Jako uzávěr pórů na betonu a cementových potěrech – zabraňuje výstupu vzduchových bublin z podkladu a odsávání záměsné vody podkladem při aplikaci samonivelizačních stěrkových hmot, penetrace sádry, anhydritu a dřevotřísky pod tenkovrstvé lepicí malty.

Jako propojovací můstek na hladkém betonu stropů a stěn pro stěrkové hmoty na bázi sádry.

Ochranný nátěr, zabraňující prašnosti na stěrkových a vyrovnávacích hmotách, sloužících přechodně jako užité plochy.

Druh výrobku:

Bezropouštědlová, v tekutém stavu nafialovělá, po zaschnutí čirá umělopryskyřičná disperze, která po zaschnutí značně omezuje nasákavost.

Podklad:

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a oddělujících materiálů.

Zpracování:

Používáme pouze čisté nádoby! Jako propojovací přednátěr na dřevotřískové desky používáme ARDEX P 51 neředěný. Jako propojovací přednátěr hutných a hladkých podkladů ředíme v poměru 1 : 0,5 objemových dílů vody. Na uzavření pórů v základových a stropních deskách z hrubého betonu ředíme 1 : 1 dílu vody. Jako přednátěr a propojovací můstek na savých podkladech ředíme 1 : 3 díly vody. Přednátěry nanášíme stejnoměrně a necháme je vyschnout do čirého, bezbarvého, tenkého filmu, než začneme s dalšími pracovními postupy.

Spotřeby:

Viz tabulka spotřeb vpravo.

Balení:

Umělohmotné kanystry po 5 a 25 kg netto.

Skladování:

V suchu, chráňte před mrazem a přímým sluncem.

Schválení a zkoušky:

- Schváleno rozhodnutím hl. hygienika ČR: HEM–3214 24.11.1993
- TZÚS Praha, státní zkušebna 204, č. 08–97–0244
- Certifikát ISO 9001: registrační číslo 12 100 7248

VOLBA A POMĚR ŘEDĚNÍ PŘEDNÁTĚRŮ PŘED APLIKACÍ STĚRKOVÝCH HMOT ARDEX

DRUH PODKLADU	druh přednátěru	poměr ředění (přípravek: voda)
Vnitřní hladké a hutné, nesavé podklady, jako speciálně upravené betonové podlahy, velmi zhutněné potěry a dřevotřískové desky pod stěrkové a vyrovnávací hmoty	Ardion 51 Ardion 82	1 : 1/2 neředěný
Vnitřní hladké a hutné, nesavé podklady, jako zušlechtěné anhydritové potěry, terrazo, pískovec a dlaždice a desky pro použití ARDURU K 15	Ardion 51 nebo Ardion 82	1 : 1/2 neředěný neředěný
pro použití jiných vyrovnávacích hmot:		
Základové a stropní desky z hrubého betonu	Ardion 51	1 : 1
Cementové silně savé potěry, anhydritové a lité anhydritové savé, nebo zabroušené potěry pod a mezi stěrkové a vyrovnávací hmoty	Ardion 51	1 : 3
Hladké betonové stěny a stropy pod sádrové stěrkové hmoty:	Ardion 51	1 : 3
Sádrové omítky a stěnové desky pod stěrkové hmoty na stěny a stropy a lepidla na bázi cementu:	Ardion 51	1 : 3
Dřevotřískové desky před lepením dlažeb a obkladů rychlolepící maltou Ardurit S 16, obohacenou Ardionem 90:	Ardion 51 nebo Ardion 82	(neředěný) (neředěný)
Špatně opískovaný litý asfalt, staré podlahy z litého asfaltu, dlažby z alfařských desek, magnezitové a umělohmotné podlahy, držící laky a barvy, kovy, lakované dřevo pod tenkovrstvé lepicí malty a vyrovnávací hmoty:	Ardion 82	(neředěný)

SPOTŘEBY PŘEDNÁTĚROVÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘI RŮZNÝCH POMĚRECH ŘEDĚNÍ

DRUH PŘEDNÁTĚRU	poměr ředění (přípravku k příměsi vody)	SPOTŘEBA
ARDION 51	1 : 0,5	asi 0,2 kg / m ² koncentráту, t.j. asi 0,3 kg / m ² směsi
	1 : 1	asi 0,15 kg / m ² koncentráту, t.j. asi 0,3 kg / m ² směsi
	1 : 3	asi 0,05 kg / m ² koncentráту, t.j. asi 0,2 kg / m ² směsi
ARDION 82	neředěný	asi 0,1 - 0,2 kg / m ² podle druhu a struktury podkladu

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.