



---

# ARDEX FF

## Tekutá spárovací hmota pro dlažbu

Šedá

Na bázi cementu

Flexibilní záливková spárovací hmota

Pro bezdutinové spárování vyšších dlažeb

Nízká spotřeba a vysoký výkon při spárování

Pro šířky spár od 2 do 12 mm

Rychle zatěžovatelná - tj. po 2 hodinách

Odolná posypovým rozmrazovacím solím podle

ÖNORM 3303

Použitelná v interiéru i exteriéru

Bez trhlin

---

Ardex Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf, Hümer Straße 40  
ISDN & Tel. 0043 / 2754 / 7021  
Fax 0043 / 2754 / 2490  
E-mail: [office@ardex.at](mailto:office@ardex.at)  
Internet: [www.ardex.at](http://www.ardex.at)



Ardex Baustoff, s.r.o.  
Kamenická 2  
616 00 Bmo  
tel.: 05-41 24 99 22  
fax: 05-41 21 39 62  
E-mail: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz)  
Internet: [www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)

# ARDEX FF

## ARDEX FF flexibilní rychlospárovací hmota šedá

### Oblast použití:

#### Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití.

Spárování keramických i slinutých dlažeb, betonových dlaždic, přírodního kamene, klinkerů, cotto dlaždic, dlažebních kostek kladených do betonu.

Zvláště vhodná pro balkony, terasy.

### Druh výrobku:

Prášek na bázi rychlovazných cementů, speciálních plniv dobře dispergovatelných umělých hmot a plastifikačních přísad..

Maximální zrna 0,5 mm.

Rozmícháním s vodou vzniká hladce pastózní malta s krátkou dobou provázání, která umožňuje rychlé omytí i další práce.

Malta má vysokou zatékací schopnost, vyplní i dutiny pod špatně podlepenými hranami dlažby, snižuje riziko odlomení hrany při zátěži a zvyšuje bezpečnost při působení mrazových cyklů.

### Zpracování:

Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a rozmícháme v ní prášek spárovací hmoty ARDEX FF na bezhrudkovou hladkou maltu.

### Záměsný poměr:

25kg prášku ARDEX FF : asi 4,5 litru vody

Malta je v rozsahu teplot 18-20°C zpracovatelná po dobu asi 1/2 hodiny. Vyšší teploty tuto dobu zkracují, nižší prodlužují.

Maltu lze lehce gumovou stěrkou vtírat do spár. I hlubší spáry lze vyplnit jedním pracovním záběrem. Krátký čas provázání umožňuje brzké omytí, aniž by se spáry vymývaly.

U podlahových ploch lze spárovat gumovou stěrkou na násadě.

U podlah se špatně podlepenou dlažbou je většinou nutné ještě jedno přespárování které následuje ihned po prvním vyspárování a zatečení do spáry a dutiny.

Pro celoplošné lepení doporučujeme použít lepidlo pro celoplošné lepení ARDEX FB 9 L.

ARDEX FF zpracováváme při teplotách nad 5°C.

### Upozornění:

U zvláště pórovitých dlažeb, nebo na matných glazurách obkladů se mohou usazovat zbytky spárovací hmoty. U takových podkladů se doporučuje provést zkušební spárování.

Pokud omyváme kyselinou, zvlhčíme nejprve spáry vodou.

Omytí vyspárovávaných ploch je tedy třeba provést zhruba po 40 minutách.

Vlhkost podkladu a různá savost okrajů desek mohou způsobovat rozdíly v barevnosti spár.

U stěn kde je provedeno oddílatování pomocí vložení PE distančních pásků dbejte aby spárovačka nezatekla do těchto míst.

### Obecně platí:

V léčivých lázních, termálních bazénech a podobných stavbách by měly být použity namísto cementových materiálů spárovací hmota ARDEX WA. Na spárování mramoru používáme interiéru spárovací hmotu na mramor ARDEX MG

### Ochrana zdraví a pracovní hygiena:

Obsahuje cement, reaguje alkalicky, proto je nutné chránit pokožku a oči. Po kontaktu kůže umýt vodou, po kontaktu očí důkladně vypláchnout tekoucí vodou a vyhledat lékaře.

### Technická data

#### podle kvalitativní normy ARDEX:

**záměsný poměr:** asi 4,5litru vody : 25 kg prášku,  
t.j. v objemových dílech asi 1 : 4

**sypká váha:** asi 1,5 kg/litr

**váha čerstvé malty:** asi 2,1 kg/litr

**spotřeba materiálu:** při šířce spár 3 mm a hloubce spár 5 mm pro rozměr desek:

30x30	asi 0,2 kg/m <sup>2</sup>
15x15	asi 0,4 kg/m <sup>2</sup>
10x10	asi 0,6 kg/m <sup>2</sup>
5x 5	asi 1,1 kg/m <sup>2</sup>

**zpracovatelnost(20°C):** asi 1/2 hod.

**pochůznost(20°C):** asi po 2 hod.

**kuličková zkouška**

<b>(Brinell):</b>	po 1 dni	asi 30,0 N/mm <sup>2</sup>
	po 3 dnech	asi 60,0 N/mm <sup>2</sup>
	po 7 dnech	asi 80,0 N/mm <sup>2</sup>
	po 28 dnech	asi 100,0 N/mm <sup>2</sup>

**pro podlahová topení:** vhodné

**balení:** pytle po 25 kg netto

**skladování:** V suchu min.6 měsíců

**Váš odborný prodejce:**

---

Ručíme za nezávadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.