



ARDEX A 826

Vyhlazovací stěrková hmota vnitřní

Na bázi sádry a umělých hmot



K vyhlazování stěn a stropů

Zvláště vydatná

Finální stěrka pro sádrokartony

Hladké povrchy stěn provozů se zvýšenými hygienickými požadavky

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX A 826

vyhlazovací stěrková hmota vnitřní

Oblast použití:

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití!

Vyhlazování a stěrkování hrubého zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých stavebních desek zvukoizolačních a tepelněizolačních desek před tapetováním a nátěry, přehlazování velkoplošných prohlubní na stěnách a stropích, trhlin, děr, spár a rýh, vyrovnaných plnicí a vyrovnávací stěrkovou hmotou ARDEX A 826, lepení a přehlazování pěnových desek a sádrových dílců a desek. **(Po přehlazení sádrokartonových spár, které byly vyrovnány vhodnými plnicími a vyrovnávacími stěrkovými hmotami, jako je např. ARDEX A 826, dosáhneme takové hladkosti spár, že není nutné přebroušování spár před aplikací nátěrů.)**

Druh výrobku:

Bílý prášek na bázi sádry a umělých pryskyřic. Rozmícháním s vodou vzniká vláčná, pastózní malta, která po vytvrdnutí pevně drží na všech drsných površích stěn a stropů, jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenné, cementové a sádrové omítky, sádrokartonové a podobné lehké stavební desky. ARDEX A 826 má vysokou vyhlazovací schopnost, vyhlazené plochy jsou dokonale jemné, až "umělohmotně" hladké. ARDEX A 826 je prodyšným a pro nátěrové hmoty, pojiva a lepidla velmi vhodným podkladem.

Příprava podkladu:

Podklad musí být drsný, suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a jiných materiálů, znesnadňujících propojení. Tapety, nepevně nebo slabě propojené nátěry a uvolněné omítky je třeba odstranit. Laky, olejové a umělohmotné nátěry a podobné nesavé podklady je nutno před stěrkováním zbavit vosků, olejů a mastnot. Všechny hladké a nesavé plochy se opatří umělopryskyřičným propojovacím přednátěrem ARDEX P 82. Hladký beton přednatřeme propojovací základní disperzí ARDEX P 51, ředěnou v poměru 1:3 vodou.

Zpracování:

Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a vsypeme tolik prášku, že po důkladném promíchání vznikne bezhrudková malta. K rozmíchání 25kg prášku ARDEX A 826 potřebujeme asi 16 litrů vody. Po krátké době odstátí (asi 1 – 3 minuty), ještě jednou promícháme a získáme smetanově pastózní maltu, kterou lze po dobu 60 minut lehce zpracovávat. ARDEX A 826 vytvrzuje podle síly vrstvy, porezity podkladu a teploty za 1 – 2 hodiny po nanesení bez prasklin. Přebroušování většinou není nutné. Drobné nerovnosti lze před konečným vytvrdnutím lehce odstranit mokřím molitanovým hladítkem, u sádrokartonu přestěrkováním. Eventuální přebroušení lze provést po zaschnutí. V případě pochyb o stádiu vytvrdnutí hmoty proveďte zkoušku na menší ploše.

ARDEX A 826 zpracováváme při teplotách nad 5°C.

Následné úpravy:

Pro následné nátěry či lepení musí být nanesená vrstva proschlá, což se projeví jejím zbělením. Přednátěry nebo zpevňující nátěry nanesené vrstvy nejsou téměř nikdy nutné. Abychom však předešli nestejněmnohé savosti a schnutí na správkovaných plochách, je při horší plnivosti a kryvosti použitých barev vhodné tyto správkvy, nebo celé plochy penetrovat.

ARDEX A 826 vytváří i ve velmi tenkých vrstvách pevný podklad, který lze natírat jak vodou ředitelnými, tak ředidlovými nátěry, a který nenaruší žádné z na trhu běžných lepicích hmot. Tento podklad umožňuje snadný posuv a korekce při nalepování tapet. Stěrkování pod hutné obklady stěn a stěrkování vodotěsné, např. ve vlhkých prostorách, provádíme bílým, cementově pojeným produktem ARDEX F 11.

Hygiena a bezpečnost práce:

Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a konzultujte s lékařem.

Schválení, zkoušky a certifikáty:

Schváleno Hlavním hygienikem MZ ČR zn. HEM – 3214 – 24.11.1993

Schválení TZÚS Praha, státní zkušebnou 204, č. 08–97–0246
Certifikát DIN EN ISO 9001: registrační č. 12 100 7248

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

záměsný poměr:	asi 16 l vody na 25 kg prášku, tj. v objemových dílech asi 1 díl vody na 2 díly prášku
sypká váha:	asi 0,8 kg/litr
váha čerstvé malty:	asi 1,5 kg/litr
spotřeba materiálu:	asi 0,9 kg prášku / m ² v síle 1 mm
zpracovatelnost: (20°C)	asi 1 hod.
možnost nátěrů a lepení (20°C):	po proschnutí (zbělení)
pevnost v tlaku:	po 28 dnech cca 8,0 N/mm ²
tah v ohybu:	po 28 dnech cca 4,0 N/mm ²
hodnota pH:	7 – 8
balení:	pytle po 25 a 12,5 kg netto sáčky po 5 kg netto
skladování:	v orig.balení a suchu 12 měs.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.