



ARDEX F 11

Fasádní stěrková hmota bílá

Na bázi cementu

Odolná povětrnosti

Téměř bez prnutí

Prodyšná

Opravná hmota pro popraskané fasády a omítky

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX F 11

fasádní stěrková hmota bílá

Oblast použití:

Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití.

K vyhlazení, opravám a nivelizaci fasádních a stropních ploch. Na krycí vrstvy a vyrovnání ploch pohledového betonu, hrubého zdíva a omítek. Plnění prasklin, děr a prohlubní ve zdech, střepech a fasádách. Vyhlazování vnitřních stěn z pórobetonu.

Druh výrobku:

Bílá prášková hmota na cementové bázi pro vnější a vnitřní práce, odolná povětrnosti, prodyšná, téměř bez prnutí v jakékoliv síle vrstvy.

Podklad:

Podklad může být suchý i vlhký, ale zdrsňený, pevný, zbavený prachu, nečistot a separačních materiálů. Tapety, špatně provázané nátěry a nedržící omítky je nutno odstranit. **Před vnitřními pracemi** je nutno odstranit laky, olejové a umělohmotné nátěry, a podobné nepropustné podklady, jako i vosk, oleje a mastnoty. Hladké a nepropustné podklady je nutno opatřit umělopryskyřičným propojovacím přednátěrem ARDEX P 82. **Před vnějším použitím** je nutno všechny nátěry beze zbytku odstranit, hladké plochy zdrsňit, nebo opatřit propojovacím přednátěrem na bázi epoxidových pryskyřic. Kovy musí být přednatřeny antikoročním nátěrem, který plní současně funkci propojovací vrstvy.

Zpracování:

Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a za důkladného míchání vmícháme tolik prášku, až získáme vláčnou, pastózní, bezhrudkovou maltu. Na rozmíchání 25 kg prášku použijeme asi 8,5 l vody. Malta je při 18°C zpracovatelná po dobu asi 30 min., a lze ji bez příměsí písku nanášet do síly několika milimetrů a s příměsí písku v libovolné síle jedním pracovním záběrem. Vytvrzuje hydratací a schnutím při normální teplotě asi za 1½ hodiny natolik, že jsou možné další práce, jako broušení, či přehlazování ARDEXem F 11.

Pro síly vrstvy od 5 mm přimísíme do malty ARDEXu F 11 propraný písek zrnitosti 0 – 4 mm v množství do 1/3 objemu malty.

Trhliny, způsobené sedáním staveb lze po ukončení pohybů ARDEXem F 11 uzavírat.

Jemné praskliny, způsobené sedáním zdíva a praskliny jemných vrchních (štukových) omítek nejprve rozšíříme proškrabem, než je vyplníme ARDEXem F 11. (Při obnovení pohybů stavby, se však mohou trhliny opět objevit.) V případě pochybností provedeme zkušební stěrkování. ARDEX F 11 lze venku i uvnitř zpracovávat při teplotách od +5°C.

Následné povrchové úpravy:

Po proschnutí lze ARDEX F 11 natírat všemi druhy vápnostálých barev. Doba proschnutí je závislá na síle aplikované vrstvy a stávajících povětrnostních podmínkách. Nevyschlý podklad může po nátěru způsobit výkvěty, nebo nabobtnání stěrkové hmoty. Je nutno dodržovat doporučení výrobců nátěrových hmot pro cementově pojené podklady, ať se jedná o celoplošné, nebo místní stěrkování.

Hygiena a bezpečnost práce:

Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a konzultujte s lékařem.

Ve vytvrzeném stavu je produkt fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Schválení a zkoušky:

- Schválení hl. hygienika ČR: HEM—3214—24.11.1993
- Schválení TZÚS Praha, státní zkušebna 204, č. 08—97—0246
- Certifikát ISO 9001: registrační číslo 12 100 7248

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

záměsný poměr:	cca 8,5 l vody na 25 kg prášku t.j. v objemových dílech asi 1 díl vody na 2 ³ / ₄ dílů prášku		
sypká váha:	cca 1,1 kg/l		
váha čerstvé malty:	cca 1,7 kg/l		
spotřeba:	cca 1,2 kg prášku /m ² v síle 1 mm		
zpracovatelnost:	cca 1/2 hod. (20°C)		
možnost provádění nátěrů a obkladů:	po proschnutí		
pevnost v tlaku:	po 7 dnech	cca 6,0	N / mm ²
	po 28 dnech	cca 14,0	N / mm ²
tah v ohybu:	po 7 dnech	cca 2,0	N / mm ²
	po 28 dnech	cca 4,0	N / mm ²
hodnota pH	cca 12		
balení:	pytle po 25 kg		
	sáčky po 5 kg		
skladování:	v suchých prostorech		

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.