



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX PREMIUM AF 2420

SMP- Lepidlo na parkety



Velmi nízké emise, kategorie EC1

Bez obsahu ředidel a vody

Namícháno k okamžitému použití,
1- složkové

Vysoká smyková pevnost,
vhodné pro všechny druhy parket

Elastické a chránící podklad

Není nutný prednáter

Lehce roztíratelné

Velmi vydatné

Na samonivelační hmotu ARDEX A 55 je možné pokládat parkety již za 1 hodinu po nalití nivelační hmoty.

Produkt systému ARDEX

Se samonivelačními stěrkami ARDEX dosahuje optimálních vlastností, je pachově neutrální a nezatěžuje okolí zápachem.

Oblast použití:

SMP lepidlo pro lepení:

- mozaiky
- lamelových parket s vysokou hranou
- vlysu a klasických parket
- 10 mm masivních parket
- masivních palubek s perem a drážkou
- vícevrstvých parket

pro pokládku na vhodném podkladu v interiéru

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 / 2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX PREMIUM AF 2420



SMP-Lepidlo na parkety

Oblast použití:

Podlahy, interiér. Lepidlo na parkety odolné ve smyku, elastické, pro lepení:

- mozaiky
 - lamelové parkety s vysokou hranou
 - vlysů a klasických parket
 - 10-mm masivních parket
 - masivní palubky s perem a drážkou
 - vícevrstevných parket, fertiků
- pro pokládku na vhodném podkladu.

Druh:

Modifikovaný polymer silanu, který vytvrzuje reakcí s vlhkostí.

Příprava podkladu:

Podklad musí být dle platných norem a předpisů např.: DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný a zbavený separačních částic a bez trhlin, jakož i pevný v tahu a tlaku.

Pro pokládku parket velkých formátů, tak i při větších nerovnostech podkladu vyrovnejte podklad vhodnou nivelační hmotou.

ARDEX A 55 rychlá samonivelační hmota se nanáší v tloušťce vrstvy až 10 mm a pokládka parket s ARDEX PREMIUM AF 2420, je možná již po pochůznosti stěrky (tj. cca. po 60 minutách). Je nutné dbát při lepení na plné pokrytí zadní strany parket lepidlem.

Cementové a kalciumsulfátové potěry je nutné zbavit povrchových nečistot a šlemů a dobře odsát, dle předpisů výrobce popř. podle platných norem a technických listů. Jestliže je potěr zbaven prachu, mohou být parkety lepeny přímo s ARDEX PREMIUM AF2420.

Potěry s litého asfaltu a další povrchy citlivé na působení změkčovadel je nutné odborně připravit a vystěrkovat vhodnými nivelačními hmotami ARDEX v tloušťce vrstvy min. 2 mm.

Dřevotřískové desky musí být pevně spojeny s podkladem a slepeny v perodrážce.

Stěrkovací a vyrovnávací práce proveďte vhodnými stěrkami ARDEX s přednáťery.

V systému ARDEX:

V kombinaci s jinými v EMICODE EC1 zařazenými produkty ARDEX jsou optimální předpoklady, že konstrukce bude mít velmi nízké emise a bude bez zápachu. ARDEX PREMIUM AF2420 je po uschnutí fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX PREMIUM AF 2420 před zpracováním dostatečně temperovat. Lepidlo se nanáší zubovou

stěrkou na podklad. Nenanášejte více lepidla než je možné zpracovat v době jeho otevřenosti, a parkety dobře poklepejte. Dbejte na rovnoměrné pokrytí zadní strany parket lepidlem.

Zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky.

U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte dutá místa a v době zavádání lepidla je zatížejte. Přebytečné lepidlo z podkladu odstraňte hladkou stěrkou. K stávajícím stavebním konstrukcím vytvořte okrajové spáry ve vztahu k geometrii místnosti, druhu dřeva a druhu parket.

Dbejte na:

- Nepoužívejte pod ARDEX PREMIUM AF 2420 disperzní přednáťer!
- Provádějte lepení parket jen při relativní vlhkosti vzduchu <75% a teplotě v místnosti >+18 °C.
- Pro trvalé přilepení je nutná pokládka parket s odpovídající vlhkostí dřeva, která odpovídá plánovaným klimatickým podmínkám při užívání parket (podmínky pokládky=podmínkám užívání) tj. masiv vlhčí, vícevrstvé, hotové parkety a parkety pokládané na podlahové topení-suší.

V praxi se osvědčilo:

např. v Německu u tmavých dřev 9% pro masiv a 8% pro vícevrstvé a hotové parkety.

Při zkouškách měření vlhkosti, odpovídají hodnoty - střední hodnoty zkoušky vpichem cca 10 měření, jednotlivá měření mohou mít odchylku +/-2 %

- u mastných a olej obsahujících dřev zjistěte způsobilost
- nářadí očistěte okamžitě po použití olejovým nebo voskovým čističem.
- při spotřebování částečného množství lepidla z nádoby, zbývající lepidlo překryjte aluminiovou fólií aj.
- při lakování podlahy nesmí otevřené spáry obsahovat lepidlo (nebezpečí uvolňování změkčovadů).

Hotové nalepené parkety jsou pochůzné již po 6 hodinách a po 24 hodinách jsou určeny k běžnému provozu.

Povrchová úprava přírodních parket je možná až po dosažení vlhkosti dřeva odpovídající klimatickým podmínkám v objektu, nejdříve však po 24 hodinách.

Na méně savém nebo nesavém podkladu mohou být povrchové úpravy provedeny nejdříve po 48 hodinách po pokládce.

Doporučení:

Dbejte na návod pro pokládku od výrobce parket a na toho času platných norem a pravidel v oboru.

Doporučená zubová stěrka a množství nanášeného materiálu:

Mozaika, lamelové parkety s vysokou hranou a malé formáty vícevrstevných parket:



TKB B3
nanášená vrstva: cca. 850 g/m²*)

masiv 10 mm, vlasy a klasické parkety



TKB B 6
nanášená vrstva: cca. 850 g/m²*)

pro velké formáty vícevrstevných parket:



TKB B11
nanášená vrstva: cca. 1100 g/m²*)

masivní palubky:



TKB B15
nanášená vrstva: cca. 1500 g/m²*)

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné smáčení rubové strany parket.

Na rubové strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladu s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou stěrku.

*) nanášená vrstva odpovídá Pajarito – zubové stěrce pro stěrky ARDEX

Technická norma kvality ARDEX:

michací poměr:	cca. 3,4–4 l vody : 12,5 kg vody tj. v objemových dílech asi 1 díl vody : 2 1/2 dílů prášku	
sypká váha:	cca. 1,3 kg/l	
váha čerstvé malty:	cca. 1,7 kg/l	
spotřeba materiálu:	cca. 1,25 kg prášku na m ² a mm	
zpracovatelnost (+20°C):	cca. 15 min.	
pochůznost (+20°C):	po cca. 60 min.	
možnost kladení podlahovin (+20°C):	po cca. 60 min.	
pevnost v tlaku:	po 1 dni	cca. 21 N/mm ²
	po 7 dnech	cca. 29 N/mm ²
	po 28 dnech	cca. 35 N/mm ²
pevnost v tahu za ohybu:	po 1 dni	cca. 5,0 N/mm ²
	po 7 dnech	cca. 6,0 N/mm ²
	po 28 dnech	cca. 7,0 N/mm ²
bodové zatížení nábytkem s kolečky:	ano	
pro podlahová topení:	ano	
EMIkód:	EC 1	
balení:	pytle s praktickým držadlem 12,5 kg netto	
skladování:	v suchých prostorách a originálním balení min. 12 měsíců	

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.