



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX PREMIUM AF 2510

2-složkové polyuretanové lepidlo



Velmi nízké emise, kategorie EC1

Bez obsahu ředidel a vody

Univerzálně použitelné

Pro podlahoviny z kaučuku,
PVC a parket

Vysoká pevnost, i u vysoce
namáhaných povrchů (průmysl,
sportovní oblast, vysoké zatížení)

Zvýšená tepelná odolnost při vysoce
namáhaných oblastech, např. za
průčelím oken, odolné vlhkosti
a povětrnostním podmínkám,
pro použití ve vlhkých prostorech a v exteriérech

Oblast použití:

**2-složkové polyuretanové
lepidlo pro lepení:**

- Kaučukové povrchy
v deskách
- Vícevrstvé PVC-(Design-)
povrchy
- Amtico Stratica
- Linoleum do tloušťky 4 mm
- Křemičitovinové desky
- Outdoor povrchy
- Laminátové podlahy
- Mozaika, 10 mm masivní
parkety, 22 mm vlysy
- Lamelové parkety s vysokou
hranou
- 2 a 3 vrstvé
hotové parkety

Produkt systému ARDEX

Se samonivelačními stěrkami ARDEX dosahuje
optimálních vlastností, je pachově neutrální a nezatěžuje
okolí zápachem.

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 / 2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX PREMIUM AF 2510



2-složkové polyuretanové lepidlo

Oblast použití:

Interiér, exteriér, podlahy

Reaktivní dvousložkové lepidlo pro lepení maximálně zatížitelných povrchů:

- kaučukové povrchy v deskách
- vícevrstvé PVC-(Design-) povrchy
- Amtico Stratica
- linoleum do 4 mm tloušťky
- křemičitovinové desky
- outdoor povrchy
- laminátové podlahy
- mozaika, 10 mm masivní parkety, 22 mm vlasy
- lamelové parkety s vysokou hranou
- 2 a 3 vrstvé hotové parkety
- umělé trávniky, gumové granuláty, sportovní povrchy a jiné. Povrchové krytiny do interiérů a exteriérů pro pokládku na vhodných površích, savých a nesavých podkladech.

Druh výrobku:

Dvousložkový polyuretan s aditivy, bez obsahu vody a ředidel.

Příprava podkladu:

Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Stěrkování provedte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX přednátěrem.

Pro vysoce namáhané povrchy nebo pod parkety doporučujeme vyrovnávací hmotu ARDEX K 15, popřípadě s přidáním vlákna nebo pro silnější vrstvu ARDEX K 80.

V exteriéru použijte ARDEX K301 nivelační hmotu pro exteriér nebo opravnou hmotu pro exteriér ARDEX A 46.

V systému ARDEX:

V kombinaci s jinými v EMICODE EC1 zařazenými produkty ARDEX jsou optimální předpoklady, že konstrukce bude mít velmi nízké emise a bude bez zápachu. ARDEX PREMIUM AF 2510 je po uschnutí fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX PREMIUM AF 2510 před zpracováním dostatečně temperovat. Tvrdidlo komponent B (sáček ve viku) se cele přidá do pryskyřičného komponentu A a důkladně zamíchá vhodným přístrojem (např. vrtačkou s odpovídající míchací vrtulí) cca. 3 min. při 300 – 600 ot./min, dokud nevznikne homogenní barva hmoty.

Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na podklad. Nenanášíjte více lepidla než je doba zpracovatelnosti lepidla.

Podlahové krytiny pokládejte bezprostředně bez doby odvětrání a tvorby vzduchových bublin v lepidle. Přilepené podlahové krytiny musí být položeny volně a rovně, jinak je nutné je zatížit. Zabraňte vzniku slepených spár. Čerstvě položené a nalepené plochy pečlivě převálcujte. Parkety položte a poklepejte do lepidla.

Dbejte na rovnoměrné celoplošné pokrytí lepidlem na rubové straně. Přebytké lepidlo na povrchu odstraňte hladkou špachtlí.

Přebytké lepidlo ve sparách okamžitě odstraňte.

Při lepení parket zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky. Podlahové krytiny po cca. 2 hodinách ještě jednou přitlačte případně převálcujte.

U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte dutá místa a v době zavaznutí lepidla je zatíže. (viz: TKB-technický list »lepení parket«).

K stávajícím stavebním konstrukcím vytvořte okrajové spáry ve vztahu k geometrii místnosti, druhu dřeva a druhu parket.

Dbejte na:

- nářadí hned po použití očistěte acetonem, lihem, olejem nebo čisticím prostředkem obsahujícím vosk.
- položené plochy během prvních 4 až 6 hodin nejsou pochůzně.
- lepení parket provádějte jen při relativní vlhkosti vzduchu <75% a teplotě v místnosti >+18°C.
- pro trvalé přilepení je nutná pokládka parket s odpovídající vlhkostí dřeva, která odpovídá plánovaným klimatickým podmínkám při užívání parket. (podmínky pokládky=podmínkám užívání) tj. masiv vlhčí, vícevrstvé, hotové parkety a parkety pokládané na podlahové topení – suší. V praxi se osvědčilo:

např. v Německu u tmavých dřev 9% pro masiv a 8% pro vícevrstvé a hotové parkety.

Při zkouškách měření vlhkosti, odpovídají hodnoty – střední hodnoty zkoušky vpichem cca 10 měření, jednotlivá měření mohou mít odchylku +/- 2 %

- u mastných a olej obsahujících dřev zjistěte způsobnost.
- v případě pochybností proveďte zkoušku.
- u otevřených (viditelných) spar v parketách nesmí být obsaženo lepidlo, mohlo by je zabarvit tmavě.

Povrchová úprava přírodních parket je možná až po dosažení vlhkosti dřeva odpovídající klimatickým podmínkám v objektu, nejdříve však po 24 hodinách.

Doporučení:

Dbejte návodu pro pokládku podlahovin např. od výrobce parket a na toho času platných norem a pravidel v oboru.

Doporučená zubová stěrka a množství nanášeného materiálu:

pro PVC, kaučukové povrchy, křemičitovinové desky



TKB A2
nanášená vrstva: cca. 350 g/m²*)

pro linoleum a další povrchy se slabě strukturovanou rubovou stranou



TKB B1
nanášená vrstva cca. 380 g/m²*)

pro povrchy se silně strukturovanou rubovou stranou



TKB B2
nanášená vrstva cca. 600 g/m²*)

pro mozaiku, lamelové parkety s vysokou hranou a malé formáty vícevrstevných parket:



TKB B3
nanášená vrstva cca. 850 g/m²*)

pro 10 mm masiv, vlys a klasické parkety:



TKB B10
nanášená vrstva cca. 1000 g/m²*)

pro velké formáty vícevrstevných parket a laminátové podlahy:



TKB B12
nanášená vrstva: cca. 1250 g/m²*)

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné smáčení rubové strany parket.

Na rubové strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladů s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou stěrku.

*) nanášená vrstva odpovídá Pajarito – zubové stěrce pro stěrky ARDEX

Technická norma kvality ARDEX:

Báze materiálu: polyuretan, 2-komponentní
Spotřeba materiálu: cca. 350 – 1250 g/m²
dle velikosti použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

teplota: ne pod +15°C

**Relativní vlhkost
vzduchu (rF):** ne více než 75%

Poměr míchání: je dán balením.

Doba zpracovatelnosti: cca. 45 min.

Doba odvětrání: ne

Doba pro pokládání: cca. 70 min.

Čistící prostředek: před vytvrzením očistěte vhodným olejovým nebo voskovým čistícím prostředkem

**Vhodnost pro
kolečkový nábytek:** ano (kolečka dle EN 12529)

**Vhodnost pro
podlahové topení:** ano

Značení dle GefStoffV: složka. A: žádné
složka. B: Xn »zdraví škodlivé«
obsahuje Diphenylmethan
–4,4'–diisocyanat
Dbejte doporučení výrobce!

**Značení dle ADR,
GGVS, VbF:** ne

EMICODE: EC1R – velmi nízké emise

GISCODE: RU1 – bez ředidel

Balení: 2-složkový plastový kbelík s 6 kg netto

Skladování: v chladu, chránit před mrazem!
Otevřená balení, jen dobře uzavřená
a v krátké době zpracujte

Doba skladování: v suchých místnostech min. 12 měsíců
v originálním balení

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.