



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX P 400

Disperzní lepidlo na parkety



Velmi nízké emise

Bez obsahu ředidel

Splňuje požadavky podle

DIN 281 a E DIN EN 14293

Lehce roztíratelné

Po nanesení drží velmi dobře zuby,
nestéká se

Rychlá aretace

Vhodné pro podlahové topení

Oblast použití:

Disperzní lepidlo na parkety
pro lepení:

- vícevrstevných parket
- mozaiky
- lamelových parket
s vysokou hranou
(průmyslových parket)
- vlýsů (dub)
- řemenových vlýsů (dub)
- na savé podklady
v interiéru

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 / 2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Reg. č. 37344

Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

disperzní lepidlo na parkety

Oblast použití:

Disperzní lepidlo na parkety pro lepení:

- vícevrstevných parket
- mozaiky
- lamelových parket s vysokou hranou (průmyslových parket)
- vlýsů (dub)
- řemenových vlýsů (dub)
- na savé podklady v interiéru

Dřevo obsahující oleje a jiné látky lepte polyuretanovým lepidlem ARDEX AF 2510.

Druh výrobku:

Pryskyřičná disperze s vylepšenými přídržnými aditivami. Velmi nízké emise dle směrnic GEV.

Příprava podkladu:

Podklad musí být dle platných norem a předpisů DIN 18356 a ČSN 74 4505.

Zejména rovný, trvale suchý, pevný v tahu a tlaku, a zbavený separačních částic a bez trhlin, jakož i volných částic. Savé povrchy jako cementové potěry, dřevotřískové desky, OSB-desky a jiné přebrouste a odsajte.

Kalciumsulfátové povrchy přebrouste, odsajte, a opatřete přednátěrem ARDEX P 52 nebo ARDEX P 51 (smíchaného v poměru 1 : 3 s vodou) a přestěrko - váno v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Nové potěry z litého asfaltu, IC 10 nebo IC 15 přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Staré potěry z litého asfaltu přebrouste, odsajte, opatřete umělopryskyřičným přednátěrem ARDEX P 82 a přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Staré voděodolné zbytky lepidla odstraňte, přebrouste a odsajte a opatřete přednátěrem ARDEX P 82 nebo ARDEX P 52 nebo ARDEX P 51 (smíchaného v poměru 1 : 0,5 s vodou) a přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Ve vodě rozpustné zbytky lepidla a staré vrstvy je nutné úplně odstranit.

Podklad následně penetrujte multifunkční pryskyřicí ARDEX EP 2000 přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Hladké a nosné povrchy jako keramická dlažba atd., je nutné odstranit, přebrouste a odsajte a opatřete přednátěrem ARDEX P 52 nebo ARDEX P 51 (smíchaného v poměru 1 : 0,5 s vodou) a přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Funkčně vhodnou savost a rovinnost podkladu zhotovte stěrkami ARDEX.

V systému ARDEX:

V kombinaci s jinými v EMICODE EC1 zařazenými produkty ARDEX jsou optimální předpoklady, že konstrukce bude mít velmi nízké emise a bude bez zápachu. ARDEX P 400 je po uschnutí fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX P 400 lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na podklad. Nenanášejte více lepidla než je možné zpracovat v době jeho otevřenosti cca. 10 min., a parkety dobře poklepejte. Dbejte na rovnoměrné a celoplošné pokrytí zadní strany parket lepidlem.

Zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky.

U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte dutá místa a v době zavádění lepidla je zatíže.

Dbejte pokynů TKB pro lepení parket.

Pro trvalé přilepení je nutná pokládka parket s odpovídající vlhkostí dřeva, která odpovídá plánovaným klimatickým podmínkám při užívání parket (podmínky pokládky = podmínkám užívání) tj. masiv vlhčí 9% ± 2%, vícevrstvé, hotové parkety 8% ± 2% a parkety pokládané na podlahové topení – sušší.

Dbejte na:

Zbytky lepidla okamžitě odstraňte vlhkým hadříkem.

Nářadí okamžitě po použití omyjte vodou.

Provádějte lepení parket jen při relativní vlhkosti vzduchu <75% a teplotě v místnosti >+18 °C.

Dbejte na návod pro pokládku od výrobce parket a na toho času platných norem a pravidel v oboru.

Hotové parkety jsou plně zatížitelné po cca. 2 dnech.

Po pokládce masivních parket je povrchová úprava parket dle vlhkosti dřeva možná dle podmínek vlhkosti vzduchu podle druhu parket mezi 2–10 dny.

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Doporučená zubová stěrka a množství nanášeného materiálu:

Mozaika, lamelové parkety s vysokou hranou a malé formáty vícevrstevných parket



TKB B3
nanášená vrstva:
cca. 750 g/m²

Vlasy a klasické parkety:



TKB 6
nanášená vrstva:
cca. 800 g/m²

Pro velké formáty vícevrstevných parket:



TKB 11
nanášená vrstva:
cca. 1100 g/m²

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno dostatečné smáčení rubové strany parket.

Na rubové strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladů s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou stěrku.

*) nanášená vrstva odpovídá Pajarito
– zubové stěrce pro stěrky ARDEX

Technická norma kvality ARDEX:

Báze materiálu:	umělohmotná disperze
Spotřeba materiálu:	750–1100 g/m ² dle použité stěrky
Specifická hmotnost:	cca. 1,4 kg/l

Podmínky pro zpracování

Teplota:	ne pod +15 °C
Relativní vlhkost vzduchu:	ne více než 75%
Doba odvětrání:	ne
Doba pro pokládání:	cca. 10 – 20 min., dle nanášeného množství při nízkých teplotách a vysokých teplotách prodlužují teploty a mohou vést ke ztrátám vlhkosti.

Udané časy se vztahují na +18 °C a 65% rF.

Čistící prostředek:	před vytvrzením voda
---------------------	----------------------

Vhodnost pro podlahové topení:	ano
--------------------------------	-----

Značení dle GefStoffV, ADR, GGVS, VbF:	ne
--	----

EMIkód:	EC 1—velmi nízké emise
---------	------------------------

GISkód:	D 1—bez ředidel
---------	-----------------

Balení:	nádoba 20 kg netto
---------	--------------------

Skladování:	v chladu, chránit před mrazem! Otevřená balení, jen dobře uzavřená a v krátké době zpracujte
-------------	---

Doba skladování:	v suchých místnostech min. cca. 12 měsíců v originálním balení
------------------	--

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.