

CYANO GEL

POPIS

CYANO GEL je sekundové, jednozložkové lepidlo na báze etylkyanoakrylátu.

POUŽITIE

CYANO GEL je vhodné pre porézne a nerovné povrchy.

Je gélovej konzistencie, ktorá zabezpečuje odkvapkávanie na zvislých plochách

Polyetylén, polypropylén, polytetrafluoretylén (PTFE) alebo teflón* a silikonové povrchy je potrebné najskôr ošetriť alebo na tieto materiály použite lepidlo CYANO RUBBERS, PLASTICS.

*registrovaná ochranná známka spoločnosti Du Pont de Nemours.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad pred vytvrdnutím	Bezfarebná až mierne nažltlý tixotrópny gel
Vzhľad po vytvrdnutí	Pevný, bezfarebný
Zápach	Silný, charakteristický
Viskozita pri 25°C	Brookfield RVT/hrot7/2rpm:150 000±50 000mPa.s Brookfield RVT/hrot7/20rpm:25 000±5 000mPa.s
Hustota pri 25°C	1,10±0,02
Rozpustnosť	MEK, acetón, nitrometán
Max. medzera pre aplikáciu	0,40mm
Rýchlosť vytvrdzovania na oceľ	max. 25s
Rýchlosť vytvrdzovania na akryl	max. 30s
Pevnosť v ťahu ocele/ oceľ po 24h	min. 100daN/cm ²
Teplotná odolnosť	-50 až + 80°C
Zostatková pevnosť po 2 týždňoch ponorení do petroleja pri 20°C	84%
Zostatková pevnosť po 2 týždňoch ponorení do etylén-glykolu pri 20°C	72%
Zostatková pevnosť po 2 týždňoch ponorení do vody pri 20°C	56%
Zostatková pevnosť po 2 týždňoch ponorení do 10% kyseliny chlór vodíkovej pri 20°C	60%

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Lepené materiály musia byť suché, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Aplikácia:

Pred použitím zabezpečte aby CYANO GEL malo izbovú teplotu.

Aplikujte dostatočné množstvo na jeden povrch. Čím tenší film, tým lepší spoj.

Spojenie okamžité.

SKLADOVANIE

14 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote pod 25°C.

Skladovanie produktu pod +5°C, môže predĺžiť životnosť produktu.

BALENIE

20g polyetylénové fľaštičky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohoto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

UPOZORNENIE

Kyanakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči.

Uchovávať mimo dosahu detí.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa kontaktujte s naším informačným centrom.