

ISOLEMFI 3300

Vode odolné podľa normy EN 204-D4

POPIS

ISOLEMFI 3300 jednozložkové polyuretánové lepidlo, vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou.

POUŽITIE

ISOLEMFI 3300 používa sa pre lepenie spojov s vysokou odolnosťou proti vlhkosti ako drevo, sadra, sádrová lepenka, betón, tehly, polyuretán, polystyrén, izolačné peny, minerálne vlny na vláknitý cement, dýhy, kovy, plechy a ostatné najrôznejšie podklady v stavebníctve a priemysle.

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Thixotrópna pasta
Farba	Krémová
Viskozita pri 20°C	Brookfield RVT 7, rýchlosť=5rpm: 400 000±100 000mPa.s
Hustota pri 20°C	1,05±0,02
Obsah sušiny (EN 827)	>99%
Otvorený čas pri 20°C	5 min
Doba lisovania pri 20°C	1h
Konečné vytvrdnutie pri 20°C	24h
Teplotná odolnosť spoja	5 až 35°C
Čistič	EMFINET 683 pred vytvrdnutím
Špecifické údaje	Vode odolnosť: veľmi dobrá

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

Príprava povrchu:

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia.

Ak je potrebné povrch očistiť, môžete použiť EMFINET 683, metyletylketón (MEK). Overte kompatibilitu rozpúšťadiel na použitý povrch. Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich.

Pri používaní rozpúšťadiel zahaste prípadne odstráňte všetky možné zdroje zapálenia a riadte sa pokynmi výrobcu.

Aplikácia:

Lepidlo aplikujte na jeden povrch manuálnou alebo pneumatickou pištoľou alebo s ozubenou stierkou. Pri lepení poréznych materiálov lepidlo nanášame na obidva povrchy, je potrebné

film lepidla jemne navlhčiť (10 a 15 g/m²). Pri montáži musí byť jednotný a maximálny tlak po celej ploche.

Čas vytvrdnutia závisí od vlhkosti a teploty. Je potrebné:

- V prípade aplikácie pod 20°C: musíte si byť istý že doba lisovania je dostatočne dlhá
- V prípade aplikácie nad 20 °C: musíte si byť istý, že otvorený čas a čas ukončenia montáže nie je neúmerň.

Na druhej strane defekty lepenia môžu nastať.

Ak je to potrebné, kontaktujte naše technické oddelenie.

SKLADOVANIE

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C.

BALENIE

310ml kartuše

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie o bezpečnom používaní tohoto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov.

POZNÁMKA :

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným centrom.